

Barniz DD 208

Pintura de poliuretano bicomponente para barcos y otras aplicaciones (semi-) sumergidas

Campo de aplicación

La pintura **Barniz DD 208** se usa para embellecer y proteger barcos encima de la línea de flotación o en situaciones sumergidas, donde no se pueden pegar algas (barcos de competición, que no permanecen mucho en el agua). Se puede dar en:

- ◆ Barcos de madera
- ◆ Barcos de acero
- ◆ Barcos de aluminio
- ◆ Barcos de poliéster (fibra)
- ◆ Cualquier pieza de acero, aluminio, madera, fibra (verjas, puertas, ventanas)
- ◆ Canales de cobre, latón, zinc, plomo (limatesas, limahoyas)

Apto para todos los mares nórdicos y tropicales, incluido el Caribe

Propiedades

Barniz DD 208 es una pintura bicomponente brillante a base de resina poliuretano con disolventes, densidad aprox. 1,1-1,3 (según color), cont. en sólidos aprox. 40 %, muchos colores RAL, con muy altas prestaciones:

- ◆ Muy resistente al agua salada, muchos aceites y a los rayos ultravioleta
- ◆ Muy resistente a todas las influencias químicas del mar
- ◆ Elástico
- ◆ Muy resistente a la abrasión y a los arañazos

Rendimiento teórico: 12 m²/litro y mano (40 µm en seco = 80 µm en húmedo)

Aplicación

- (1) El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido. Sacar herrumbre completamente, en su caso.
- (2) En todo caso, se recomienda lijar bien con papel grano 80 para mejorar la adhesión.
- (3) Preparación de acero bruto (chorreado Sa 2½):
 - 1 mano (40 µm en seco) **Antorit Zinc Primer**
 - 2 manos (80 µm en seco) **Antorit Epoxi Primer**Preparación de aluminio y galvanizados:
 - 2 manos (80 µm en seco) **Antorit Epoxi Primer**Preparación de madera bruta y poliéster (fibra)
 - 2 manos (80 µm en seco) **Antorit Epoxi Primer**
- (4) Se mezclan los 2 componentes del **Barniz DD 208** con un taladro agitador (800 rpm - 5 minutos) y se dan 2 manos de 80 µm en húmedo (brocha, rodillo, pistola).

Temperatura de aplicación (superficie del objeto a pintar): 10...30 °C - 3 °C encima del punto de rocío
Tiempo de espera entre el mezclado y la aplicación: 15 minutos
Tiempo para dar el producto mezclado: 4-6 horas
CADUCA a las 6 horas !!! - ya no endurece !!!
Tiempo de espera entre dos manos sin lijar: 8 - 48 horas
Completamente seco y resistente después de: 7 días

Disolvente: N° 008 (EXCLUSIVO); para dar con pistola añadir max. 10%
pistola airless: 0,33-0,38 mm/150-200 bares - pistola convencional: boquilla 1,2-1,4 mm/3-5 bares

Almacenaje y Consejos de Seguridad

Se almacena por lo menos 12 meses en embalaje original, en lugar frío (0-20°C) y en envases herméticamente cerrados.
Frases R: R10-R20/21/22-R36/38-R43-R51/53-R66-R67
Frases S: S2-S23-S24-S26-S36/37-S38-S51 - Recabense instrucciones específicas de las hojas de seguridad.

Ya[®]
Ya

**Materiales inteligentes
para la
Construcción**

**Asesoramiento cualificado
a Nivel europeo**

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 E-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias

Técnica alemana

