

MalecoSil

Pintura deshumidificante a base de Silicona para Fachadas y Paredes húmedas (exteriores e interiores)

Campo de aplicación

La pintura para fachadas **MalecoSil** es un **producto muy especial** que se usa para pintar **superficies de alta humedad** como los socalos de fachadas o la vista desde abajo de escaleras y forma parte de nuestro **Sistema Antihumedad para Fachadas**. Se puede dar en:

- ◆ Enfoscado / enlucido bruto, liso o rústico
- ◆ Muros y paredes de hormigón o ladrillos
- ◆ Pintura vieja para fachadas menos cal pura
- ◆ Especialmente para edificios históricos por su apariencia completamente mate como cal

No es apto para terrazas, azoteas, pisos o cualquier superficie horizontal, nunca para presas y piscinas, porque no es resistente al agua a presión.

Propiedades

Pintura a base de resina de silicona diluida en agua con una adición acrílica - exento de disolventes: **impregna, pero no sella (no forma película)** la superficie y por eso es **muy transitable al vapor de agua sin despejarse**; resistente a la lluvia fuerte en aplicaciones verticales, pero no al agua a presión (no usar en vierteaguas, obras muertas u otras superficies horizontales). Por eso es **ideal para edificios históricos** y cualquier otra aplicación, **donde no se puede frenar a la humedad que sale del muro o del jardín adjacente**.

Es resistente a la sal y los rayos UV. No tiene ninguna capacidad de rellenar grietas y no es elástica. Resistente al frotamiento ligero.

Fabricante: Maleco, Alemania.

Aplicación

- (1) El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido. La imprimación del soporte depende del tipo de enfoscado respectivamente de la pintura existente. Consultar con nuestro departamento técnico.
- (2) Grietas de un ancho de más de 0,1 mm deben cubrirse con la **Masilla para Fachadas e Interiores** o con la **Malla-Vellón no-tejido K30**. **MalecoSil** no es apto para sistemas de recubrimiento elástico en fachadas, porque no dilata.
- (3) Remover bien. Se dan **2 manos** del **MalecoSil** con un rodillo, preferiblemente de lana de cordero, como en la foto, o con una brocha grande, siempre sin diluir. Se puede repintar después de 5-7 horas.

Rendimiento aprox. 2,5 - 3,0 m²/litro para las dos manos

Almacenaje

24 meses en lugar seco y fresco.

Técnica alemana



Información según Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006 del 24.02.)
- limitación COV -
Cat A/c
límite (2010): 40 g/l COV
contenido máximo: 1 g/l COV



Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción

Pinturas náuticas
profesionales

Autómatas SIMATIC S7
Energía solar y eólica

Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

